

Ebacryl spojovací pasta/TGS

Ebacryl Kupplungspaste/TGS



Označení : spojovací pasta pro ebacryl
Pryskyřice : ebacryl spojovací pasta
Tužidlo : TGS

Barva : červená
Další tužidlo: TGL

Použití - spojovací pasta pro epoxidové povrchové pryskyřice

Vlastnosti materiálu – vysoká tepelná odolnost

Informace pro zpracování

Výrobek		Směs ebacryl spojovací pasta/ TGS	Pryskyřice ebacryl spojovací pasta	Tužidlo TGS
Barva		červená	červená	žlutě transparentní
Poměr míchání	hm. díly		100	20
Viskozita při 25°C	mPas	tixotropní	tixotropní	320 ± 75
Hustota při 20°C	g/cm ³	1,1 ± 0,02	-	0,96 ± 0,02
Čas zprac. 200g/20°C	minut	20 - 30	-	-
Vytvrzení při pokojové tep.	hod.	10 - 14	-	-

Fyzikální informace

Vlastnosti	Typ zkoušky	Jednotka	Hodnota
Pevnost v ohybu	EN ISO 178	MPa	-
E-Modul (v ohybu)	EN ISO 178	MPa	-
Deformace ohybem v okamžiku lomu	EN ISO 178	%	-
Pevnost v tlaku	EN ISO 604	MPa	-
Rázová houževnatost (Charpy)	EN ISO 179	kJ/m ²	-
Tepelná odolnost tvaru dle Martens	DIN 53458	°C	83 ± 3
Tvrdost Shore	DIN 53505	Shore D	86 ± 3
Koeficient délkové roztažnosti	interní / Dilatometer	10 ⁻⁶ K ⁻¹	-
Lineární smrštění	interní	%	-

Forma dodání:

Jednotlivé balení: Pryskyřice
Tužidlo

ebacryl spojovací pasta
TGS

5 kg
1 kg; 5 kg

Poznámky ke zpracování

Skelná rohož impregnovaná ebacrylem musí být aplikována způsobem mokrý do mokrého na čerstvě nanesenou vrstvu spojovací pasty.

Skladování

Skladujte v temperovaných místnostech (10 – 25°C).

Chraňte před mrazem.

Nádoby musí být těsně uzavřené a je třeba je spotřebovat co nejdříve.

Údaje o trvanlivosti materiálu naleznete na etiketách.

Ochranná opatření

Při zpracování tohoto produktu by se mělo dbát ochranných opatření odborového svazu chemického průmyslu. Řídit se bezpečnostními radami.

Likvidace

Vytvrzené materiály lze po domluvě s příslušným úřadem likvidovat jako domovní odpad.

Nevytvrzené výrobky se musí dle domluvy s příslušným úřadem náležitě zlikvidovat.

K upozornění

Tyto údaje a doporučení byly stanoveny s největší starostlivostí na základě důkladných pokusů a dlouholetých, praktických zkušeností. Protože není možné kontrolovat zpracování přímo u spotřebitele, možnosti použití a pracovní metody jsou velice různorodé, není možné přebírat záruku za jednotlivé případy. Tyto údaje jsou nezávaznými informacemi, nejsou zárukou za určité příznaky nebo vlastnosti produktu. Naše informace neosvobozují zákazníka od provedení vlastních průkazných zkoušek ve vztahu k používání a postupům. V případě nutnosti záruky za údaje je nutná doplňující písemná dohoda.