

## Barvicí pasta bílá

### Návod ke zpracování

**Ebalta** barvicí pastu lze použít pro polyuretanové nebo epoxidové systémy.

Barvicí pasta se obvykle přidává do pryskyřice resp. do komponenty A a nepřesahuje více než 1 – 2%, protože jinak může změnit mechanické vlastnosti výsledného produktu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o thixotropní pastu je dobré vmíchávat pryskyřici do pasty postupně, obzvláště u hmot s nízkou viskozitou. Tímto docílíte homogenní barvy směsi.

### Všeobecně

Pro informace o speciálním použití nás prosím kontaktujte.

*Forma dodání: 0,25 kg; 1 kg*

Tyto údaje a doporučení byly s největší pečlivostí sestaveny na základě podrobných pokusů a dlouholetých praktických zkušeností. Protože nemůže být zpracování spotřebitelem pod naší kontrolou, nemůže být převzata při různorodosti možností použití v jednotlivých případech žádná záruka.