

ebazell 80

Barva : světle béžová

Použití - styling modely
- design modely
- umělecké předměty
- ilustrační modely
- architektonické modely
- kopírovací modely

Vlastnosti materiálu - velmi nízká hmotnost
- jemná struktura
- velmi dobře obrobitelný (neobsahuje žádná abrasivní plniva)

Informace pro zpracování

Výrobek		ebazell 80
Barva		světle béžová
Hustota při 20°C	g/cm ³	0,08 ± 0,005

Fyzikální informace

Vlastnosti	Typ zkoušky	Jednotka	Hodnota
Pevnost v tahu kolmo	ASTM D 1623 metoda A	MPa	1,05 ± 0,15
Pevnost v tahu paralelně	ASTM D 1623 metoda A	MPa	1,3 ± 0,1
Pevnost ve střihu kolmo	ISO 1922	MPa	0,58
Pevnost v tlaku paralelně	ISO 844	MPa	0,80 ± 0,05
Pevnost v tlaku kolmo	ISO 844	MPa	0,64 ± 0,1
Maximální teploty použití	-	°C	-200 až +80
Tepelná vodivost 10°C na startu	-	mW/m°K	23,2
Tepelná vodivost 24°C na startu	-	mW/m°K	23,8
Tepelná vodivost 10°C po 10 dnech	-	mW/m°K	26
Tepelná vodivost 10°C po 180 dnech	-	mW/m°K	-
Tepelná vodivost 24°C po 180 dnech	-	mW/m°K	27,2
Tvrdost Shore	DIN ISO 7619-1	Shore A	25
Koeficient délkové roztažnosti	Interní/Dilatometer	10 ⁻⁶ K ⁻¹	50
Rozměrová stálost X= délka/ 48 h při -25°C	ISO 2796	Max %	X-Y 0,5 / Z 0,5
Rozměrová stálost Y= délka/ 48 h při 100°C	ISO 2796	Max %	X-Y 0,5 / Z 0,5
Rozměrová stálost Z= délka/ 48 h při 70°C 90% R.F.	ISO 2796	Max %	X-Y 1,0 / Z 1,0
Znak uzavřených buněk	-	-	>95
Nasákavost	ISO 2896	%	<2,5
Prostupnost vodí páry	ISO 1663	gr / m ² 24 h	1,04 ± 0,4
Třída požáru	DIN 4102	třída	B 3

Forma dodání:

ebazell 80

2000x1250x50 mm
2000x1250x100 mm
2000x1250x150 mm
2000x1250x200 mm
2000x1250x300 mm
2000x1250x400 mm

Zástupce pro ČR: KTK Blansko spol. s r.o., 679 07 Kotvrdovice 277
tel.: 516 443 572, info@ebalta.cz www.ebalta.cz 01.07.25

Poznámky ke zpracování

Lepení bloků lze provádět naším lepidlem na ebazell. Lepené díly lehce zafixujete pomocí svorek nebo tlaku. Pro utěsnění povrchu doporučujeme náš plnič pórů. Pro optimální povrch doporučujeme nanést dvakrát. Frézovací parametry jsou k dispozici.

Všeobecně

ebazell je syntetický deskový materiál na bázi polyuretanu, který lze ručně a mechanicky dobře a snadno upravit.

Výrobek neobsahuje halogeny, změkčovadlo, formaldehyd a rozpouštědla. Při výrobě nebyly použity žádné freony. Jeho biologicky bezpečné chování bylo prokázáno.

Výhody jsou:

- velmi jemná struktura povrchu
- velmi dobrá obrobiteľnosť, neobsahuje abrazivní plniva
- nemá prašný povrch

Možná rozměrová odchylka je 1-2 %

Skladování

Tento materiál lze uskladnit v suchých a uzavřených prostorách v neomezeném čase.

Ochranná opatření

ebazell modelové desky jsou produktem polyadice. Pryskyřice neobsahuje žádné plnivo, které by při opracování uvolňovalo nebezpečný prach. Doprava a skladování nepodléhá označení škodlivého nebo nebezpečného výrobku. Pro opracování je nutné dodržet koncentraci případných prachových podílů pod úroveň 6 mg/m³ (MAK hodnota), tak jak je předepsáno pro opracování kovů i dřeva.

Při zpracování tohoto produktu by se mělo dbát ochranných opatření odborového svazu chemického průmyslu. Řídit se bezpečnostními radami.

Likvidace

Malé množství lze po domluvě s příslušným úřadem likvidovat jako domovní odpad.

Větším množství by mělo být odsouhlaseno s příslušným úřadem.

K upozornění

Tyto údaje a doporučení byly stanoveny s největší starostlivostí na základě důkladných pokusů a dlouholetých, praktických zkušeností. Protože není možné kontrolovat zpracování přímo u spotřebitele, možnosti použití a pracovní metody jsou velice různorodé, není možné přebírat záruku za jednotlivé případy. Tyto údaje jsou nezávaznými informacemi, nejsou zárukou za určité příznaky nebo vlastnosti produktu. Naše informace neosvobozují zákazníka od provedení vlastních průkazných zkoušek ve vztahu k používání a postupům. V případě nutnosti záruky za údaje je nutná doplňující písemná dohoda.