

Lepidlo šedé / H 2017

Označení : **Lepidlo**
 Prskyřice : **Lepidlo šedé**
 Tužidlo : **H 2017**

Barva : hliníkově šedá

Použití - lepení ebaboardu W
 -lepení ebaboardu 1700

Vlastnosti materiálu - dobře vyplňuje
 - vysoká pevnost
 - velmi dobré plnicí a zalévací vlastnosti
 - vytvrzení při pokojové teplotě

Informace pro zpracování

Výrobek		Směs Lepidlo šedé / H 2017	Prskyřice Lepidlo šedé	Tužidlo H 2017
Barva		hliníkově šedá	hliníkově šedá	žlutá-transparentní
Poměr míchání	hm. díly		100	10
Viskozita při 25°C	mPas	tixotropní	tixotropní	440 ± 100
Hustota při 20°C	g/cm ³	1,65 ± 0,05	1,75 ± 0,05	1,04 ± 0,02
Čas zprac. 100g/20°C	minut	30 - 40	-	-
Vytvrzení při pokojové tep.	hod.	16 - 24	-	-

Fyzikální informace

Vlastnosti	Typ zkoušky	Jednotka	Hodnota
Pevnost v ohybu	EN ISO 178	%	103 ± 10
E-Modul (v ohybu)	EN ISO 178	MPa	7050 ± 150
Deformace ohybem v okamžiku lomu	EN ISO 178	%	2,1 ± 0,3
Rázová houževnatost (Charpy)	EN ISO 179	kJ/m ²	18 ± 3
Pevnost v tlaku	EN ISO 604	MPa	113 ± 10
Tepelná odolnost tvaru dle (HDT)	DIN EN ISO 75 B	°C	103 ± 3
Tvrdost Shore	DIN ISO 7619-1	Shore D	90 ± 3

Forma dodání:

Jednotlivé balení: Lepidlo šedé 1 kg
 H 2017 0,045 kg; 1 kg

Poznámky ke zpracování

Pryskyřici před rozbalením důkladně protřepejte.

Lepidlo se nanáší na jednu stranu lepící plochy a fixuje se tlakem.

Všeobecně

Lepidlo je za pokojové teploty vytvrditelný dvoukomponentní systém na bázi epoxidu.

Lepidlo se vyznačuje řadou předností:

- * vysoká pevnost
- * odolné proti zvětrání a vlhkosti
- * velmi dobré plnicí a zalévací vlastnosti

Skladování

V temperovaných místnostech (18 – 25°C)

Otevřené nádoby je nutné vždy okamžitě vlhko těšně uzavřít a dle možností rychle zpracovat. Informace o expiraci materiálu naleznete na jeho etiketě.

Ochranná opatření

Při zpracování tohoto produktu by se mělo dbát ochranných opatření odborového svazu chemického průmyslu. Řídit se bezpečnostními radami.

Likvidace

Vytvrzené materiály lze po domluvě s příslušným úřadem likvidovat jako domovní odpad. Nevytvrzené výrobky se musí dle domluvy s příslušným úřadem náležitě zlikvidovat.

K upozornění

Tyto údaje a doporučení byly stanoveny s největší starostlivostí na základě důkladných pokusů a dlouholetých, praktických zkušeností. Protože není možné kontrolovat zpracování přímo u spotřebitele, možnosti použití a pracovní metody jsou velice různorodé, není možné přebírat záruku za jednotlivé případy. Tyto údaje jsou nezávaznými informacemi, nejsou zárukou za určité příznaky nebo vlastnosti produktu. Naše informace neosvobozují zákazníka od provedení vlastních průkazných zkoušek ve vztahu k používání a postupům. V případě nutnosti záruky za údaje je nutná doplňující písemná dohoda.