

## Lepidlo na Ebazell desky

Označení : **Lepidlo na Ebazell desky**  
 Pryskyřice : **Lepidlo na Ebazell desky komp. A**  
 Tužidlo : **Lepidlo na Ebazell desky komp. B**

Barva : šedá

**Použití** -lepidlo na desky Ebazell

**Vlastnosti materiálu** – vytvrzuje při pokojové teplotě  
 - velmi dobrá zabíhavost  
 - velmi dobře opracovatelné

### Informace pro zpracování

Výrobek		Směs Lepidlo na Ebazell desky	Pryskyřice Lepidlo na Ebazell desky komp. A	Tužidlo Lepidlo na Ebazell desky komp. B
Barva		šedá	šedá	hnědá
<b>Poměr míchání</b>	<b>hm. díly</b>		<b>100</b>	<b>55</b>
Viskozita při 25°C	mPas	thixotropní	thixotropní	120 ± 20
Hustota při 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,71 ± 0,02	0,57 ± 0,02	1,22 ± 0,02
Čas zprac. 200g/20°C	minut	4 - 7	-	-
Vytvrzení při pokojové tep.	hod.	-	-	-

### Forma dodání:

**Jednotlivé balení:** Lepidlo na Ebazell desky komp. A  
 Lepidlo na Ebazell desky komp. B

0,5 kg; 1,5 kg  
 0,275 kg; 0,825 kg

## **Poznámky ke zpracování**

Hmotu před použitím řádně promíchejte. Lepidlo naneste na lepených ploch a pomocí ztužidel nebo zatížením lehce zafixujte.

Lepidlo doporučujeme nanášet 6-10 cm širokou stěrkou s jemnými zoubky.

Spotřeba materiálu je cca. 400 - 500 g/m<sup>2</sup>

K lepení doporučujeme natřít obě slepované strany.

## **Všeobecně**

Lepidlo pro Ebazell desky je dvoukomponentní polyuretanová hmota, která vytvrzuje při pokojové teplotě.

Lepidlo se vyznačuje řadou předností:

- \* vysoká pevnost jako ebazell desky
- \* velmi lehce opracovatelné
- \* nižší tvrdost
- \* nižší hmotnost
- \* velmi dobré plnicí vlastnosti

## **Skladování**

V temperovaných místnostech (18 – 25°C) v neotevřeném originálním balení lze skladovat 6 měsíců.

Otevřené nádoby je nutné vždy okamžitě vlhko těsně uzavřít a dle možností rychle zpracovat.

## **Ochranná opatření**

Při zpracování tohoto produktu by se mělo dbát ochranných opatření odborového svazu chemického průmyslu.

Řídit se bezpečnostními radami.

## **Likvidace**

Vytvrzené materiály lze po domluvě s příslušným úřadem likvidovat jako domovní odpad.

Nevytvrzené výrobky se musí dle domluvy s příslušným úřadem náležitě zlikvidovat.

## **K upozornění**

Tyto údaje a doporučení byly stanoveny s největší starostlivostí na základě důkladných pokusů a dlouholetých, praktických zkušeností. Protože není možné kontrolovat zpracování přímo u spotřebitele, možnosti použití a pracovní metody jsou velice různorodé, není možné přebírat záruku za jednotlivé případy. Tyto údaje jsou nezávaznými informacemi, nejsou zárukou za určité příznaky nebo vlastnosti produktu. Naše informace neosvobozují zákazníka od provedení vlastních průkazných zkoušek ve vztahu k používání a postupům. V případě nutnosti záruky za údaje je nutná doplňující písemná dohoda.